

TECNOCOLOR

ALMA 
COLORIFICIO

Decoro Metallico

Scheda Tecnica

Cod. PFDM200
Rev. 03 del 01/12/25

Rivestimento decorativo a finitura
materica metallizzata

- Spettacolari effetti cromatici e visivi
- Elegante effetto metallizzato
- Facile da applicare



pronto all'uso.
Se necessario
diluire con acqua
al 5-10% max.



al tatto 30/60'
in profondità 8/10 h
per ricopertura 4/6 h



12/14 m²/L
per mano



per interni

Le particolari microsfere di ceramica cave contenute nel nostro decoro metallico, aumentano sensibilmente l'effetto fonoassorbente e riducono la condensa, migliorando il comfort abitativo.

Descrizione

È una finitura materica per pareti in grado di creare spettacolari effetti cromatici e visivi. Quando si applica, la sabbia si distribuisce sulla parete in modo irregolare e discontinua ma con una precisa tonalità cromatica di base, che, non rimanendo omogenea, offre una varietà di chiaroscuri, sfumature e spessori su cui la luce crea piacevoli effetti visivi.

Campi di applicazione

Pensata per dare un tocco di originalità ed eleganza agli ambienti con particolari effetti cromatici e visivi sulle pareti di camere, soggiorni e ingressi, grazie all'effetto materico sabbioso. Mediante l'utilizzo di semplici attrezzi (pennelli, spatole, spugne, tamponi aerografi e rulli sagomati), si possono ottenere magnifiche decorazioni. La fantasia del progettista e la mano del sapiente artigiano, unite alle qualità del prodotto, possono dar luogo ad una gamma infinita di soluzioni ed effetti diversi.

Ciclo applicativo

Assicurarsi che le superfici da decorare siano pulite e asciutte, verificare che le precedenti pitture siano ancorate perfettamente e non sfarinanti. In caso di superfici contaminate da muffe, applicare una mano pronto all'uso di **Soluzione disinfettante** e attendere almeno 8 ore per l'essiccazione. Spazzolare la muffa ed applicare una seconda mano di **Soluzione disinfettante**. Dopo 6/8 ore applicare una mano di **Isolante Acrilico** e dopo 4/6 ore, applicare una o due mani di **Fondo Universale per decorativi**. Applicare il **Decoro Metallico** utilizzando un pennello spalter, stendendolo in tutte le direzioni e distribuendolo in modo omogeneo a tratti alternati per circa un metro quadro. Non interrompere mai l'applicazione a metà parete. A prodotto non completamente essiccato, uniformare tutta la superficie a pennello scarico per ottenere l'effetto desiderato. L'applicazione deve essere effettuata da una sola persona al fine di ottenere un decoro più omogeneo ed uniforme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante	Polimero acrilico in emulsione acquosa
Massa volumica g/ml UNI 8910	1,000-1,050
Residuo secco	In peso 30-35% ca
Viscosità Brookfield ASTM D2196	2000-3000 CP
Inflammabilità	Non infiammabile
PH	8,0 - 8,5.
Attrezzi	Pennello spalter, spugna marina, rulli sagomati
Granulometria	200-300 micron
Diluizione % in volume	Al 5-10% con acqua
Resa Teorica La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.	12-14 m ² /L per mano
Essiccazione a 20°C e UR. max. 65%	Al tatto 30/60 min. In profondità 8-10 ore. Per ricopertura 4-6 ore.
Aspetto del film essiccato	Silver, Gold
Resistenza al lavaggio	Buona resistenza al lavaggio.
Pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	Teme il gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Vita di stoccaggio	12 mesi circa in condizioni ottimali di temperatura e umidità.
Formati	Litri 2,5-Litri 1
Colori	Base Silver-Base Gold, sempre disponibili a magazzino. Più tinte di cartella disponibili su richiesta.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE max per questo prodotto (cat. L/BA): 200 g/l (2010). Questo prodotto, pronto all'uso, contiene al massimo 150 g/l di COV.
Avvertenze	Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C, superiori a +35°C e con umidità relativa superiore al 65%.

Voci di capitolato - Rivestimento murale decorativo per interni, a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biocidi antimuffa, sabbie ceramiche a granulometria costante da applicare in una o due mani a pennello spalter, spugna marina, rulli sagomati con una resa orientativa di 12-14 m²L.

Le presenti informazioni sono basate sulle migliori conoscenze tecniche in nostro possesso e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. La Tecnocolor SrL si riserva di apportare modifiche tecniche in funzione di eventuali miglioramenti produttivi senza alcun preavviso.