

TECNOCOLOR

ALMA 
COLORIFICIO

Fondo Pigmentato Acril-Silossanico Antimuffa e Antialga

Scheda Tecnica

Cod. PFFPA102

Rev. 01 del 01/03/2022

- Favorisce l'adesione dei rivestimenti a spessore
- Universale per rivestimenti a spessore
- Idoneo per sistemi a cappotto
- Resiste alla crescita di muffe e alghe



Pronto all'uso. Al max se necessario, 5% con acqua.



Al tatto 30/60'.
In profondità 10/12 h.
Intervallo tra le mani
6-8 h



7-9 m² / L
per mano

 esterni

Descrizione

Fondo Acril-Silossanico di ancoraggio pigmentato, per esterni/interni e resistente alla crescita di funghi e alghe. Composto da speciali polimeri in dispersione acquosa, inerti selezionati, biossido di titanio, pigmenti ed additivi specifici per migliorarne l'adesione e l'applicabilità. La sua pigmentazione permette di conferire una maggiore uniformità al supporto trattato, consentendo il raggiungimento della copertura totale con un minor numero di mani di finitura. Studiato per migliorare l'ancoraggio del prodotto di finitura sia nei sistemi a cappotto che su supporti murali già verniciati.

Campi di applicazione

Come Fondo ancorante per superfici murali interne ed esterne, per intonaci cementizi di malta bastarda, per rasanti e collanti per cappotto.

Ciclo Applicativo

Superfici nuove mai dipinte

Se nuovi, completamente asciutti e stagionati almeno 30 giorni. In questo periodo la calce e il cemento riescono a completare il loro processo di indurimento. Prima di procedere alla tinteggiatura, le superfici devono essere pulite da eventuali grumi di malta e in caso di superfici irregolari (fori, crepe o cavillature profonde), uniformarle con stucco in polvere **Rasafacile linea rossa** a base cemento, applicato in più riprese, attendere dieci giorni per la stagionatura.

Applicare una mano di **Primer Silossanico** e dopo 4/6 ore, applicare una mano di **Fondo pigmentato Acril-Silossanico Antimuffa e Antialga pronto all'uso**.

Superfici già dipinte

Se già pitturate, verificare che le pitture precedenti siano ancorate perfettamente e non sfarinanti. Ripristinare eventuali imperfezioni della superficie con stucco in polvere **Rasafacile linea rossa** a base cemento in caso di fori, crepe o cavillature profonde. In caso di superfici contaminate da muffe, applicare una mano pronto all'uso di **Soluzione disinfettante** e attendere almeno 8 ore per l'essiccazione. Spazzolare la muffa ed applicare una seconda mano di **Soluzione disinfettante**. Dopo 6/8 ore applicare una mano di **Primer Silossanico** e dopo 4/6 ore, applicare una mano di **Fondo pigmentato Acril-Silossanico Antimuffa e Antialga pronto all'uso**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante	Acril-Silossanico in emulsione acquosa.
Massa volumica g/ml UNI 8910	1,380-1,400
Residuo secco	In peso 60% ca.
Viscosità Brookfield ASTM D2196	3500-4500 CP.
Inflammabilità	Non infiammabile
PH	8,0 - 8,5
Attrezzi	Pennello - Rullo
Diluente	Acqua potabile
Diluizione % in volume	Pronto all'uso. Al max se necessario, 5% con acqua.
Resa Teorica La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.	7-9 m ² / L per mano.
Essiccazione a 20°C e UR. max. 65%	Al tatto 30/60'. In profondità 10/12 ore. Intervallo tra le mani 6-8 ore
Aspetto del film essiccato. Brillantezza Gloss UNI 9389	< 5 Gloss. Opaco.
Pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	Teme il gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto
Vita di stoccaggio	12 mesi circa in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Formati	14 L - 4 L
Colori	Semi neutro e Bianco.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti Valore limite COV ai sensi della Direttiva 2004/42/CE (Cat. h/BA):30 g/l (2010). Questo prodotto, pronto all'uso, contiene al massimo 20 g/l di COV
Avvertenze	Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C, superiori a +35°C e con umidità relativa superiore al 65%. Applicare solo su intonaci stagionati, asciutti e puliti.

Voci di capitolato - Fondo Pigmentato Acril-Silossanico Antimuffa e Antialga a base di resine acril-silossaniche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, biocidi antimuffa e antialga e sabbie silice da applicare in una o due mani con pennello o rullo con una resa orientativa di 7-9 m²/L per mano.

Le presenti informazioni sono basate sulle migliori conoscenze tecniche in nostro possesso e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. La Tecnocol S.r.L. si riserva di apportare modifiche tecniche in funzione di eventuali miglioramenti produttivi senza alcun preavviso.