

TECNOCOLOR

ALMA 
COLORIFICIO

Rasafacile In Polvere Fine Linea Gialla

Stucco in polvere riempitivo per interni

Scheda Tecnica

Cod. 17002/P
Rev. 01 del 01/03/20

- Extrafine
- Super bianco
- Buon potere riempitivo
- Antiritiro e Autoadesivo
- Facile da carteggiare



acqua potabile
al 30/40%



Per carteggiatura 8-10 h
Per ricopertura 12 h
Completa 24 h



1 kg/m²
per 1 mm



per interni

Descrizione

Stucco in polvere extrafine, autoadesivo per interni. E' composto da cariche minerali purissime e bianchissime, resine e additivi in polvere rigorosamente selezionati che permettono di ottenere un prodotto di alta qualità. Indicato con successo per la rasatura di pareti e soffitti interni in muratura grezzi o rifiniti, costituiti da intonaci bastardi, calcestruzzo e gesso, per l'incollaggio di cornici, rosoni e gessi artistici, per il riempimento e il livellamento di vecchi rivestimenti murali a spessore. Possiede un elevato potere riempitivo, facilità di applicazione, ottima scorrevolezza, buona adesione, ottime proprietà uniformanti e facile da carteggiare. Sopraverniciabile con qualsiasi pittura a base acquosa.

Ciclo Applicativo

Superfici mai dipinte

Se nuove, completamente asciutte e stagionate almeno 30 giorni. In questo periodo la calce e il cemento riescono a completare il loro processo di indurimento. Prima di procedere alla tinteggiatura, le superfici devono essere pulite da eventuali grumi di malta e livellate con **Rasafacile in polvere fine linea gialla** senza preventiva preparazione. In caso di elevati spessori oltre 2 mm, si consiglia di riempire con più strati sottili sovrapposti. Ad essiccazione avvenuta, il prodotto possiede una buona adesione, una facile carteggiabilità, pronto per essere trattato con isolanti/fissanti e successive finiture con idropitture o rivestimenti plastici.

Superfici già dipinte

Se già pitturate, verificare che le pitture precedenti siano ancorate perfettamente e non sfarinanti. Applicare una mano di isolante/fissante, quindi procedere con **Rasafacile in polvere fine linea gialla** per ripristinare eventuali imperfezioni della superficie.

In caso di elevati spessori oltre 2 mm, o in caso di fori, crepe o cavillature profonde, si consiglia di riempire con più strati sottili sovrapposti. Ad essiccazione avvenuta, il prodotto possiede una buona adesione, una facile carteggiabilità, pronto per essere trattato con isolanti/fissanti e successive finiture con idropitture o rivestimenti plastici. In caso di superfici contaminate da muffe, bonificare le superfici con una o più mani di soluzione disinfettante e attendere almeno 8 ore per l'essiccazione prima di procedere con **Rasafacile in polvere fine linea gialla**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante	Resine sintetiche e particolari additivi in polvere
Massa volumica apparente	0,900 Kg/l
Massa volumica apparente preparato diluito	1,620-1,630 Kg/l
Tempo di lavorazione	Illimitato
Infiammabilità	Non infiammabile
Granulometria	< 0,1 mm
Attrezzi	Spatola - Frattazzo in acciaio
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	Una parte di acqua e 2 parti di stucco
Resa Teorica La resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è quindi opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.	Circa 1 kg/m ² mano per 1 mm di spessore
Essiccazione a 20°C e UR. max. 65%	Per carteggiatura 8-10 ore. Per ricopertura 12 ore. Completa 24 ore secondo lo spessore richiesto.
Tempo di riposo dopo diluizione e prima dell'applicazione	10/15 min
Spessore consigliato	1 mm per strato
Pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	Teme il gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto
Vita di stoccaggio	24 mesi circa in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Formati	Kg 5 - Kg 20
Colori	Bianco
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Escluso dal D.lgs. n. 161/2006
Avvertenze	Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C, superiori a +35°C e con umidità relativa superiore al 65%. Teme il gelo.

Voci di capitolato - Applicazione di uno o più strati di stucco in polvere per la rasatura di pareti e soffitti interni in muratura. A base di resine sintetiche e additivi in polvere, tipo Rasafacile Fino linea gialla della TecnoColor con una resa indicativa di 1Kg/m² per 1 mm di spessore.

Le presenti informazioni sono basate sulle migliori conoscenze tecniche in nostro possesso e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. La TecnoColor S.r.L. si riserva di apportare modifiche tecniche in funzione di eventuali miglioramenti produttivi senza alcun preavviso.