

TECNOCOLOR

ALMA 
COLORIFICIO

Sverniciatore universale all'acqua

Sverniciatore potenziato pronto all'uso per la rimozione di idropitture, vernici e rivestimenti

Scheda Tecnica

Cod. PFSU100
Rev. 03 del 01/12/25

- **A basso impatto ambientale**
- **Formula potenziata**
- **Risultato di alta efficacia**



Idropitture: 15 minuti;
Smalti all'acqua: 1-2 ore;
Smalti sintetici a solvente: 1-2 ore;
Impregnanti per legno: 1-2 ore.



circa 2 m²/l (variabile a seconda del tipo e spessore del prodotto verniciante da rimuovere)



per interni
ed esterni

Descrizione

È uno sverniciatore universale all'acqua di consistenza gelatinosa a basso impatto ambientale. La nuova formula, potenziata, consente la rimozione di vari tipi di idropitture, vernici, impregnanti, e rivestimenti (esclusi i sistemi a due componenti) su numerosi tipi di superfici: legno, metallo, vetro, plastica. Non contiene solventi nocivi o pericolosi per l'uomo e per l'ambiente. Per effetto di questi fattori di sicurezza questo prodotto necessita di un tempo di azione più lungo rispetto agli sverniciatori a base di solventi aggressivi, ma il risultato è di alta efficacia.

Come si applica

Il prodotto si applica a pennello in mano unica. Per rendere più efficace l'azione sverniciante si consiglia l'utilizzo in strato abbondante.

Per la corretta esecuzione del lavoro procedere nel seguente modo:

- omogeneizzare il prodotto prima dell'uso.
- applicare il prodotto a pennello distribuendolo su tutta la superficie da rimuovere in strato spesso e regolare (almeno 2 - 3 mm).
- lasciare agire il prodotto. Per un'azione efficace è importante che lo sverniciatore non essicchi sulla superficie.
- asportare lo strato della vecchia pittura, che si è ammorbidita, assieme a quello dello sverniciatore, con spatola di metallo.
- assicurarsi di pulire completamente le superfici sverniciate dai residui di prodotto. Se necessario, lavare con acqua e/o sgrassare la superficie sverniciata.
- lasciare asciugare per 24 ore prima di applicare una nuova finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante	Speciale sistema filmogeno ad acqua e principi attivi svernicianti.
Massa volumica g/ml UNI 8910	1,000-1,050
Viscosità	13000-20000 cp
Identificazione sui pericoli	Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.
PH	6-7
Attrezzi	Pennello e spatola raschiatrice (pulire gli attrezzi con diluente sintetico subito dopo il loro utilizzo).
Diluizione % in volume	Pronto all'uso
Resa Teorica	Circa 2 m ² /l (variabile a seconda del tipo e spessore del prodotto verniciante da rimuovere, delle caratteristiche delle superfici e della temperatura ambientale)
Tempi di azione	Idropitture: 15 minuti Smalti all'acqua: 1-2 ore Smalti sintetici a solvente: 1-2 ore Impregnanti per legno: 1-2 ore
Spessore consigliato	2-3 mm per strato
Pulizia attrezzi	Con diluente sintetico
Magazzinaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura compresa tra +5°C e +35°C.
Vita di stoccaggio	12 mesi circa in condizioni ottimali di temperatura e umidità.
Formati	Fusti da litri 0,750 - 4
Colori	Neutro
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Escluso dal D.lgs. n. 161/2006
Avvertenze	Poiché lo sverniciatore potrebbe danneggiare i supporti, si consiglia di effettuare sempre una prova preliminare di applicazione, in una piccola zona poco visibile, per evitare effetti indesiderati.
Identificazione pericoli	Richiedere la scheda di sicurezza

Voci di capitolato - Applicazione di uno o più strati di Sverniciatore universale pronto all'uso per rimuovere vari tipi di idropitture, vernici, impregnanti, e rivestimenti (esclusi i sistemi a due componenti) su numerosi tipi di superfici: legno, metallo, vetro, plastica, tipo SVERNICIATORE UNIVERSALE ALL'ACQUA della TecnoColor con una resa indicativa di circa 2 m²/l (variabile a seconda del tipo e spessore del prodotto).

Le presenti informazioni sono basate sulle migliori conoscenze tecniche in nostro possesso e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. La TecnoColor S.r.L. si riserva di apportare modifiche tecniche in funzione di eventuali miglioramenti produttivi senza alcun preavviso.