

TECNOCOLOR

ALMA 
COLORIFICIO

Pittura per campi da tennis

*Rivestimento protettivo impermeabilizzante
per campi da tennis e piste ciclabili*

Scheda Tecnica

Cod. PFCT100
Rev. 01 del 01/12/2025

- **Protettiva**
- **Ottima adesione**
- **Eccellente isolamento dall'acqua**



Pennello 10-15%.
Rullo al 5-10%
Spruzzo al 25-30%



al tatto 1-2 h
in profondità 24 h
per ricopertura 12-14 h



4/6 m²/L
per mano



< 10 Gloss
Opaco



per interni
e esterni

Descrizione

È un rivestimento protettivo impermeabilizzante ad alta resistenza a base di speciali polimeri acrilici in dispersione acquosa, farina di quarzo e speciali additivi. Aderisce perfettamente ai supporti di calcestruzzo e asfalto, garantendo una efficace protezione dai raggi U.V. e dagli agenti atmosferici. Impiegato con successo per la pitturazione di campi da tennis e piste ciclabili in cemento e asfalto.

Ciclo Applicativo

I supporti devono essere asciutti, puliti e coesi, stagionati almeno 30/40 giorni. Pulire accuratamente le superfici da oli, grassi, vecchie pitture, polvere, frammenti di materiale cementizio e tutto ciò che possa compromettere l'adesione. Spazzolare accuratamente e spolverare. Applicare uno strato di fissativo acrilico per esterni e dopo 3-4 ore procedere con la finitura applicando il prodotto in due o più mani incrociate, distanziate di 10-12 ore l'una dall'altra.

Consigli utili per un buon risultato

Non applicare se sul supporto è presente rugiada. Applicare su superfici prive di avvallamenti e dotate delle opportune pendenze per consentire un regolare deflusso delle acque piovane. Non applicare su sottofondi non solidi o polverulenti. Non utilizzare su membrane bituminose/e o asfalto minerale di recente realizzazione (< 6 mesi), attendere la completa ossidazione delle superfici da trattare. Il prodotto applicato in condizioni ottimali di temperatura (tra +10 e +30°C) e umidità (U.R. max 65%), raggiunge la fase di indurimento dopo 10/15 giorni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante	Copolimero acrilico in emulsione acquosa
Peso specifico	1,400 -1,450 secondo il colore
Residuo secco	In peso 65 ca.
Viscosità Brookfield ASTM D2196	12000 - 14000 CP.
Infiammabilità	Non infiammabile.
PH	8,0 - 8,5
Attrezzi	Pennello – Rullo – Spruzzo
Diluente	Acqua potabile
Diluizione % in volume	A pennello al 10-15%. A rullo al 5-10%. A spruzzo al 25-30%
Resa Teorica ISO 7254	4/6 m ² /L per mano. La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e stato del supporto.
Essiccazione a 20°C e UR. max. 65%	Al tatto 1-2 ore. In profondità 24 ore. Per ricopertura 12-14 ore.
Aspetto del film essiccato. Brillantezza Gloss UNI 9389	< 10 Gloss. Opaco.
Spessore secco per strato	60/70 micron
Pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	Teme il gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto
Vita di stoccaggio	12 mesi circa in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Formati	L 14
Colori	Bianco-Rosso-Verde
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA): 40 g/l. Questo prodotto pronto all'uso contiene al massimo 35 g/l di COV.
Avvertenze	Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C, superiori a +35°C e con umidità relativa superiore al 65%. Mescolare bene prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.

Voci di capitolato • Applicazione di due mani di Pittura per campi da tennis a base di polimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti coprenti ed inerti minerali naturali selezionati, della TecnoColor con una resa indicativa di 4/6 m²/L per mano.

Le presenti informazioni sono basate sulle migliori conoscenze tecniche in nostro possesso e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. La TecnoColor S.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche in funzione di eventuali miglioramenti produttivi senza alcun preavviso.