

TECNOCOLOR

ALMA
 COLORIFICIO

Alma Less

Scheda Tecnica

Cod. 17002

Rev.03 del 01/12/25

Stucco in pasta pronto all'uso polivalente
specifico per applicazione a rullo e spatola

- **Ottimo potere riempitivo**
- **Ottima scorrevolezza**
- **Elevata bianchezza**
- **Asciugatura rapida**
- **Elevata coprenza**
- **Inodore**



acqua potabile
pronto all'uso



Per carteggiatura 6-8 h
Per ricopertura 12 h
Completa 24 h
secondo lo spessore
richiesto



1/2 m²/kg
per mano
secondo lo
spessore



< 5 Gloss
molto opaco



per interni



bianco

Descrizione

Stucco in pasta a base acquosa pronto all'uso ad elevato potere riempitivo, di aspetto morbido, cremoso, scorrevole, di elevatissima resa e di facile applicazione. Permette la rasatura di pareti e soffitti interni in muratura, grezzi o rifiniti, costituiti da intonaci bastardi, calcestruzzo, gesso e cartongesso.

È composto da polimeri alto viscosi, resine viniliche plastificate e cariche minerali bianchissime, finemente disperse. I supporti da trattare devono essere sani, asciutti, coesi, assorbenti, ben ancorati, puliti e privi di polvere.

Come si applica

A SPATOLA

Mescolare il prodotto prima dell'applicazione con un mescolatore a bassi giri. Con spatola larga stendere il prodotto su tutta la superficie dal basso verso l'alto ed eliminare eventuali eccessi lasciati. In caso di elevati spessori oltre 2 mm, si consiglia di riempire con più strati sottili sovrapposti. Ad essiccazione avvenuta si procede alla carteggiatura e a seguire con il ciclo di pitturazione.

A RULLO

Data la natura tissotropica del prodotto e per rendere il materiale più fluido, è conveniente mescolare il prodotto prima dell'applicazione, con un miscelatore a bassi giri. L'applicazione si effettua impregnando abbondantemente il rullo per stucco di prodotto e depositandolo sul supporto. Immediatamente dopo la sua applicazione, rasare delicatamente con spatola. Ad essiccazione avvenuta si procede alla carteggiatura e a seguire con il ciclo di pitturazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante	Vinilversatato in emulsione acquosa
Massa volumica g/ml UNI 8910	1,650-1,700
Residuo secco	In peso 70-72% circa
Viscosità	Pasta tixotropica
Inflammabilità	Non infiammabile
Ph	7,5- 8,0
Attrezzi	Rullo-spatola
Diluente	Acqua
Diluizione % in volume	Pronto all'uso
Resa Teorica	1-2 m/kg
Essiccazione a 20°C e UR. max. 65%	Per carteggiatura 6-8 ore. Per ricopertura 12 ore. Completa 24 ore secondo lo spessore richiesto.
Tempo di lavorazione	Illimitato
Spessore consigliato	1 mm max per strato
Pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	Teme il gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Vita di stoccaggio	12 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità
Formati	Kg 20
Colori	Bianco
Livello di finitura	Q3 - Q4
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Escluso dal D.lgs. n. 161/2006
Avvertenze	Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C, superiori a +35°C e con umidità relativa superiore al 65%. Applicare solo su intonaci stagionati, asciutti e puliti.

Voci di capitolato - Applicazione di uno o più strati di stucco in pasta pronto all'uso per stuccare pareti e soffitti interni in muratura, gesso e cartongesso. A base di Vinlversatato in emulsione acquosa, pigmenti coprenti, inerti minerali naturali selezionati e additivi, tipo Alma Less della TecnoColor con una resa indicativa di 1-2 mq/kg per 1 mm di spessore.

Le presenti informazioni sono basate sulle migliori conoscenze tecniche in nostro possesso e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. La TecnoColor Srl si riserva di apportare modifiche tecniche in funzione di eventuali miglioramenti produttivi senza alcun preavviso.